



### 特性比較表

品名		アミレックス (耐熱プレスボード)			
試験項目	単位	現行(色付き)	変更(色無し)	規格	
坪量	g/m <sup>2</sup>	209	203	-	
厚さ	mm	0.178	0.177	0.166~0.194	
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.17	1.15	0.95~1.30	
引張強さ	Mpa	M D	179	163	70以上
		C D	43	34	30以上
伸び	%	M D	2.5	2.6	1.5以上
		C D	7.8	9.9	4.0以上
絶縁破壊の強さ	Kv/mm	ave	11.4	10.3	9.0以上
		min	10.5	10.1	6.5以上
灰分	%	0.29	0.2	1.0以下	
測定条件 温度 20℃ 湿度 65%					

### 比較外観図

			
変更前		変更後	
外周紙	アミレックス (耐熱プレスボード)	外周紙	アミレックス (耐熱プレスボード)
着色	緑色	着色	無し (クラフト色)